

## Materiale datablad

Varenummer  
333-20602

TF31-6/2



|                                                                        |                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                                                   | Krympeslange 3:1 fleksibel og farvet         |
| <b>Produktserie</b>                                                    | TF31                                         |
| <b>Materiale</b>                                                       | Polyolefin, krydslinket (PO-X)               |
| <b>Farve</b>                                                           | Rød (RD)                                     |
| <b>Antal pr.</b>                                                       | rulle                                        |
| <b>Dialektisk styrke</b>                                               | 30 kV/mm                                     |
| <b>Diameter efter krymp (D)</b>                                        | 2,0 mm                                       |
| <b>Diameter før krymp (D)</b>                                          | 6,0 mm                                       |
| <b>Driftstemperatur</b>                                                | -55 °C til +135 °C                           |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b>                                         | Iht. UL224 VW1                               |
| <b>Forlængelse ved brud [Testmetode]</b>                               | 4% [ASTM D638]                               |
| <b>Forlængelse ved varmeældning</b>                                    | 400 %                                        |
| <b>Krympeforhold</b>                                                   | 3:1                                          |
| <b>Længdeændring efter krymp</b>                                       | +5 %/-15 %                                   |
| <b>Min. krympetemperatur</b>                                           | +90 °C                                       |
| <b>Opførsel ved lav temperatur<br/>[Testmetode ved lav temperatur]</b> | Ikke revnende [UL 224]                       |
| <b>Pakkeindhold</b>                                                    | 300 m                                        |
| <b>Reaktion ved varmekshok</b>                                         | Ikke dryppende, Ikke flydende, Ikke revnende |
| <b>Specifikation</b>                                                   | ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99           |
| <b>Trækstyrke MPa [Testmetode]</b>                                     | 12 MPa [ASTM D638]                           |
| <b>UL fil nummer</b>                                                   | E143529                                      |
| <b>Varmekshok test</b>                                                 | 4h/250°C                                     |
| <b>Varmeældnings test [Testmetode]</b>                                 | 168h/158°C [SAE-AMS-DTL-23053]               |
| <b>Vægttykkelse (WT)</b>                                               | 0,70 mm                                      |

