

Tekninen datalehti

Nimikenumero
333-24005

TF31-40/13



Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1
Tuoteperhe	TF31 - ohutseinämäinen
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Vihreä (GN)
Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä	UL 224
Elastisuus [Testimenetelmä]	4% [ASTM D638]
Elastisuus lämpövanhenemisessä (%)	400 %
Kutistamaton Ø (D)	40,0 mm
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +135 °C
Lämpöshokkitesti	4h/250°C
Lämpövanhenemistesti [Testimenetelmä]	168h/158°C [SAE-AMS-DTL-23053]
Läpilyöntilujuus	30 kV/mm
Maks. Ø kutistettuna (d)	13,0 mm
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1
Min. kutistuslämpötila - °C	+90 °C
Pakkaus	60 m
Pakkaustyyppi	Rulla
Pituusmuutos kutistettuna	+5 %/-15 %
Seinämapaksuus (WT)	1,25 mm
Spesifikaatiot	ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99
UL filenr.	E143529
Vetolujuus [Testimenetelmä]	12 MPa [ASTM D638]

RoHS

