

Tekniskt datablad

Artikelnummer
333-30900

TF31-9/3



Produktgrupp	Krympslang 3:1 - tillgänglig i ett flertal färger
Produktfamilj	TF31
Material	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Färg	Svart (BK)
Brännbarhet	UL224 VW1
Diameter inre krympt Ø (d) max.	3,0 mm
Diameter inre okrympt Ø (D) min.	9,0 mm
Draghållfasthet MPa [Testmetod]	12 MPa [ASTM D638]
Elasticitet [Testmetod]	4% [ASTM D638]
Förlängning vid värmeåldring	400 %
Förp innehåll	30 m
Genomslagshållfasthet	30 kV/mm
Godkännanden	ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99
Krympförhållande	3:1
Krymptemp. min - °C	+90 °C
Lågtemperatur testmetod	UL 224
Längdkrympning efter krymp	+5%/-15%
Temp. Område	-55°C till +135°C
Typ av förpackn.	rulle
UL-file nummer	E143529
Vägg tjockl (WT)	0,80 mm
Värmeåldringstest [Testmetod]	168h/158°C [SAE-AMS-DTL-23053]
Värmechocktest	4h/250°C

RoHS ✓

