

Ficha técnica

Código do artigo:
333-30905

TF31-9/3



Grupo de produto	TF31, 3:1, flexível e colorido
Família de Produto	TF31
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Verde (GN)
Alongamento com Envelhecimento térmico	400 %
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	4% [ASTM D638]
Comportamento a baixa temperatura [Método de teste]	Sem fissuras [UL 224]
Comportamento sob Choque Térmico	Sem pingos, Sem fluido, Sem fissuras
Conteúdo embalagem	30 m
Especificações	ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99
Flamabilid.	UL224 VW-1
Força de Tensão [Método de teste]	12 MPa [ASTM D638]
Parede (WT)	0,80 mm
Quantidade por	rolo
Rigidez Dielétrica	30 kV/mm
Taxa de Encolhimento	3:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+90 °C
Teste de Choque Térmico	4h/250°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/158°C [SAE-AMS-DTL-23053]
UL-Número do Arquivo	E143529
Variação Longitudinal após encolhimento	+5%/-15%
Ø d máx. Contraído	3,0 mm
Ø Mín. Fornecido	9,0 mm

RoHS

