

技术数据表

产品编号
333-32402

TF31-24/8



产品名称	热缩管 3:1 - 彩色柔性管
产品分类	TF31
材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	红色
UL文件号	E143529
包装数量	30 米
壁厚 WT	1.20 mm
低温试验试验方法	UL 224
断裂延伸率最小 [断裂伸长率试验方法]	4 % [ASTM D638]
工作温度	-55°C 至 +135°C
规格	ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99
介电强度	30 kV/mm
抗拉强度 [试验方法]	12 MPa [ASTM D638]
热冲击试验	4h/250°C
热老化伸长率 (%)	400 %
热老化试验 [试验方法]	168h/158°C [SAE-AMS-DTL-23053]
收缩比	3:1
收缩后长度变化	+5%/-15%
收缩前直径 D	24.0 mm
完全收缩后直径 d	8.0 mm
阻燃等级	UL224 VW1
最低收缩温度	+90 °C
最小包装单位	卷

