

Fiche technique

Numéro d'article :
333-32403

TF34-24/8



Famille de produits	Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine
Nom du produit	TF34
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Transparent (CL)
Contenu	30 m
Epais. paroi (WT)	1,20 mm
Qté par	bobine
Rapport de rétreint	3:1
Rigidité diélectrique	46 kV/mm
Temp. min. de rétreint °C	+110 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +135 °C
Ø expansé (D) min.	24,0 mm
Ø max. après rétreint (d)	8,0 mm
Variation longitudinale	-5% max.

HF ✓

RoHS ✓