

## Ficha técnica

Código do artigo:  
333-40600

TF31-6/2



|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Grupo de produto                                    | TF31, 3:1, flexível e colorido       |
| Família de Produto                                  | TF31                                 |
| Material                                            | Poliolefina reticulada (PO-X)        |
| Cor                                                 | Preto (BK)                           |
| Alongamento com Envelhecimento térmico              | 400 %                                |
| Alongamento da Ruptura [Método de teste]            | 4% [ASTM D638]                       |
| Comportamento a baixa temperatura [Método de teste] | Sem fissuras [UL 224]                |
| Comportamento sob Choque Térmico                    | Sem pingos, Sem fluido, Sem fissuras |
| Conteúdo embalagem                                  | 150 m                                |
| Especificações                                      | ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99   |
| Flamabilid.                                         | UL224 VW-1                           |
| Força de Tensão [Método de teste]                   | 12 MPa [ASTM D638]                   |
| Parede (WT)                                         | 0,70 mm                              |
| Quantidade por                                      | rolo                                 |
| Rigidez Dielétrica                                  | 30 kV/mm                             |
| Taxa de Encolhimento                                | 3:1                                  |
| Temperatura de Trabalho                             | -55 °C a +135 °C                     |
| Temperatura Mín. de Retração - °C                   | +90 °C                               |
| Teste de Choque Térmico                             | 4h/250°C                             |
| Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]   | 168h/158°C [SAE-AMS-DTL-23053]       |
| UL-Número do Arquivo                                | E143529                              |
| Variação Longitudinal após encolhimento             | +5%/-15%                             |
| Ø d máx. Contraído                                  | 2,0 mm                               |
| Ø Mín. Fornecido                                    | 6,0 mm                               |

RoHS✓

