

## Materiale datablad

Varenummer  
340-06022

EPS-300-6/2



|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                               | Krympeslange med lim           |
| Produktserie                                                | EPS-300 3:1                    |
| Materiale                                                   | Polyolefin, krydslinket (PO-X) |
| Farve                                                       | Sort (BK)                      |
| Antal pr.                                                   | længde                         |
| Dialektisk styrke [Testmetode]                              | 45 kV/mm [IEC 60684-2]         |
| Diameter efter krymp (D)                                    | 2,0 mm                         |
| Diameter før krymp (D)                                      | 6,0 mm                         |
| Driftstemperatur                                            | -55 °C til +125 °C             |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]                           | 450% [IEC 60684-2]             |
| Forlængelse ved varmekhok                                   | 480 %                          |
| Krympeforhold                                               | 3:1                            |
| Lim                                                         | Varmesmeltende lim             |
| Længdeændring efter krymp                                   | -5 % maks.                     |
| Min. krympetemperatur                                       | +120 °C                        |
| Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur] | Ikke revnende [IEC 60684-2]    |
| Pakkeindhold                                                | 50 m                           |
| Specifikationer                                             | SAE - AMS - DTL-23053/4        |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]                                 | 14 MPa [IEC 60684-2]           |
| Trækstyrke ved varmekhok                                    | 12 MPa                         |
| Varmekhok test                                              | 4h/200°C                       |
| Vægtykkelse (WT)                                            | 1,00 mm                        |

