

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
340-09030

EPS-300-9/3



|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Grupa produktów                                         | Rury termokurczliwe z klejem   |
| Rodzina produktów                                       | EPS-300 - stopień skurczu 3:1  |
| Materiał                                                | Poliolefina usieciowana (PO-X) |
| Kolor                                                   | Czarny (BK)                    |
| Grubość ścianki (WT)                                    | 1,40 mm                        |
| Ilość w                                                 | M                              |
| Ilość w opak.                                           | 150 m                          |
| Klej                                                    | Klej termotopliwy              |
| Min. temp. obkurczania w °C                             | +120°C                         |
| Skurcz wzdłużny                                         | -5 % max.                      |
| Stopień skurczu                                         | 3:1                            |
| Śr. dostarczana (D)                                     | 9,0 mm                         |
| Temperatura robocza w °C                                | -55°C do +125°C                |
| Test szoku termicznego                                  | 4h/200°C                       |
| Wydłużenie przy szoku termicznym (%)                    | 480 %                          |
| Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]               | 450% [IEC 60684-2]             |
| Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]             | 45 kV/mm [IEC 60684-2]         |
| Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]            | 14 MPA [IEC 60684-2]           |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy szoku termicznym (MPa) | 12 MPA                         |
| Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]     | niepękająca [IEC 60684-2]      |
| Śr. po max. skurczu (d)                                 | 3,0 mm                         |

