

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
340-19060

EPS-300-19/6



Grupa produktów	Rury termokurczliwe z klejem
Rodzina produktów	EPS-300 - stopień skurczu 3:1
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Grubość ścianki (WT)	2,20 mm
Ilość w	M
Ilość w opak.	50 m
Klej	Klej termotopliwy
Min. temp. obkurczania w °C	+120°C
Skurcz wzdluzny	-5 % max.
Stopień skurczu	3:1
Śr. dostarczana (D)	19,0 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +125°C
Test szoku termicznego	4h/200°C
Wydłużenie przy szoku termicznym (%)	480 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	450% [IEC 60684-2]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	45 kV/mm [IEC 60684-2]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	14 MPA [IEC 60684-2]
Wytrzymałość na rozciąganie przy szoku termicznym (MPa)	12 MPA
Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]	niepękająca [IEC 60684-2]
Śr. po max. skurczu (d)	6,0 mm

RoHS