

Technische datasheet

Artikel Nummer
341-12030

EPS-400-12/3



Productgroep	Krimpkous met lijm
Productfamilie	EPS-400 4:1
Materiaal	Polyolefine vernet (PO-X)
Kleur	zwart (BK)
Breekspanning [Testmethode]	450% [IEC 6084-2]
Diëlektrische sterkte [Testmethode]	45 kV/mm [IEC 6084-2]
Gebruikstemperatuur - °C	-55 °C tot +125 °C
Hitteschoktest	4h/200°C
Hitteschok treksterkte (MPa)	12 MPa
Hoeveelheid per	M
Inhoud	100 m
Krimpverhouding	4:1
Lage temperatuur testmethode	IEC 60684-2
Lengtekrimp	-5 % max.
Lijm	Hotmelt lijm
Maat bij uitlevering Ø D	12,0 mm
Minimale krimptemperatuur - °C	+120 °C
Na vrije krimp Ø d	3,0 mm
Treksterkte [Testmethode]	14 MPa [IEC 6084-2]
Wanddikte (WT)	1,40 mm

RoHS✓