

## 技术数据表

产品编号

342-20050

SE28 19.0/9.5



|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 产品名称          | 热缩比 2:1 弹性管             |
| 产品分类          | SE28                    |
| 材料            | 人造橡胶, 交联 (POA)          |
| 颜色            | 黑色                      |
| 包装数量          | 30 米                    |
| 壁厚 WT         | 1.45 mm                 |
| 低温试验试验方法      | VG 95343-5              |
| 断裂延伸率 [试验方法]  | 450% [VG 95343-5]       |
| 工作温度          | -75°C 至 +150°C          |
| 规格            | VG 95343-5:2016-10      |
| 介电强度 [试验方法]   | 20 kV/mm [VG 95343-5]   |
| 抗拉强度 [试验方法]   | 19 MPa [VG 95343-5]     |
| 热冲击拉伸强度 (MPa) | 10 MPa                  |
| 热冲击试验         | 4h/215°C                |
| 热老化后最小拉伸强度    | 11 MPa                  |
| 热老化伸长率 (%)    | 290 %                   |
| 热老化试验 [试验方法]  | 168h/160°C [VG 95343-5] |
| 收缩比           | 2:1                     |
| 收缩后长度变化       | 最大 -10%                 |
| 收缩前直径 D       | 19.0 mm                 |
| 完全收缩后直径 d     | 9.5 mm                  |
| 吸水率           | 1.30 %                  |
| 最低收缩温度        | +170 °C                 |
| 最小包装单位        | 卷                       |

RoHS

