

Materiale datablad

Varenummer
342-20080

SE28 51.0/25.4



Produktgruppe	Krympeslange 2:1 elastomer
Produktserie	SE28
Materiale	Elastomer krydslinket (POA)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	rulle
Dialektisk styrke [Testmetode]	20 kV/mm [VG 95343-5]
Diameter efter krymp (D)	25,4 mm
Diameter før krymp (D)	51,0 mm
Driftstemperatur	-75 °C til +150 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. VG 95343-5
Forlængelse ved brud [Testmetode]	450% [VG 95343-5]
Forlængelse ved varmeældning	290 %
Krympeforhold	2:1
Længdeændring efter krymp	-10 % maks.
Min. krympetemperatur	+170 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [VG 95343-5]
Pakkeindhold	30 m
Reaktion ved varmeknok	Ikke revnende, Ikke dryppende, Ikke flydende
Specifikationer	VDE VG 95343-5:2016-10
Trækstyrke MPa [Testmetode]	19 MPa [VG 95343-5]
Trækstyrke ved varmeknok	10 MPa
Trækstyrke ved varmeældning	11 MPa
Vandoptagelse	1,30 %
Varmeknok test	4h/215°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/160°C [VG 95343-5]
Vægttykkelse (WT)	2,8 mm

