

技术数据表

产品编号

342-20100

SE28 101.2/51.0



产品名称	热缩比 2:1 弹性管
产品分类	SE28
材料	人造橡胶, 交联 (POA)
颜色	黑色
包装数量	10 米
壁厚 WT	3.6 mm
低温试验试验方法	VG 95343-5
断裂延伸率 [试验方法]	450% [VG 95343-5]
工作温度	-75°C 至 +150°C
规格	VG 95343-5:2016-10
介电强度 [试验方法]	20 kV/mm [VG 95343-5]
抗拉强度 [试验方法]	19 MPa [VG 95343-5]
热冲击拉伸强度 (MPa)	10 MPa
热冲击试验	4h/215°C
热老化后最小拉伸强度	11 MPa
热老化伸长率 (%)	290 %
热老化试验 [试验方法]	168h/160°C [VG 95343-5]
收缩比	2:1
收缩后长度变化	最大 -10%
收缩前直径 D	102.0 mm
完全收缩后直径 d	51.0 mm
吸水率	1.30 %
最低收缩温度	+170 °C
最小包装单位	卷

RoHS

