

Materiale datablad

Varenummer
342-20480

PST-H-4.8/2.4



Produktgruppe	Varmekrymp 2:1 - Elastomer
Produktserie	PST-H
Materiale	Elastomer krydslinket (POA)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	meter
Dialektisk styrke [Testmetode]	20 kV/mm [IEC 684 P2]
Diameter efter krymp (D)	2,4 mm
Diameter før krymp (D)	4,8 mm
Driftstemperatur	-75 °C til +150 °C
Forlængelse ved varmekrymp	350 %
Forlængelse ved varmeeldning	350 %
Krympeforhold	2:1
Længdeændring efter krymp	-10 % maks.
Min. krympetemperatur	+135 °C
Opførsel ved lav temperatur	Ikke revnende
Pakkeindhold	300 m
Specifikation	DEF STAN 59-97/3, LEA, NF F 00-608, VG 95343-5:2016-10
Trækstyrke ved varmekrymp	14 MPa
Trækstyrke ved varmeeldning	14 MPa
Varmekrymp test	4h/208°C
Vægttykkelse (WT)	0,80 mm

RoHS

DEF STAN LEA NF F VG