

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
342-20640

PST-H-6.4/3.2



Grupa produktów	Rura termokurczliwa 2:1 z elastomeru
Rodzina produktów	PST-H
Materiał	Elastomer usieciowany (POA)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	DEF STAN 59-97/3, LEA, NF F 00-608, VG 95343-5:2016-10
Grubość ścianki (WT)	0,90 mm
Ilość w	M
Ilość w opak.	300 m
Min. temp. obkurczania w °C	+135°C
Skurcz wzdłużny	-10 % max.
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	6,4 mm
Śr. po max. skurczu (d)	3,2 mm
Temperatura robocza w °C	-75°C do +150°C
Test szoku termicznego	4h/208°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	350 %
Wydłużenie przy szoku termicznym (%)	350 %
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	20 kV/mm [IEC 684 P2]
Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym	14 MPA
Wytrzymałość na rozciąganie przy szoku termicznym (MPa)	14 MPA
Zachowanie w niskich temperaturach	niepękająca

RoHS ✓

DEF STAN

LEA

NF F



VG