

Materiale datablad

Varenummer
342-21900

PST-H-19.0/9.5



Produktgruppe	Varmekrymp 2:1 - Elastomer
Produktserie	PST-H
Materiale	Elastomer krydslinket (POA)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	meter
Dialektisk styrke [Testmetode]	20 kV/mm [IEC 684 P2]
Diameter efter krymp (D)	9,5 mm
Diameter før krymp (D)	19,0 mm
Driftstemperatur	-75 °C til +150 °C
Forlængelse ved varmekrymp	350 %
Forlængelse ved varmeældning	350 %
Krympeforhold	2:1
Længdeændring efter krymp	-10 % maks.
Min. krympetemperatur	+135 °C
Opførsel ved lav temperatur	Ikke revnende
Pakkeindhold	50 m
Specifikation	DEF STAN 59-97/3, LEA, NF F 00-608, VG 95343-5:2016-10
Trækstyrke ved varmekrymp	14 MPa
Trækstyrke ved varmeældning	14 MPa
Varmekrymp test	4h/208°C
Vægtykkelse (WT)	1,40 mm

RoHS

DEF STAN LEA NF F VG