

## Materiale datablad

Varenummer  
342-22540

PST-H-25.4/12.7



|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                  | Varmekrymp 2:1 - Elastomer                             |
| Produktserie                   | PST-H                                                  |
| Materiale                      | Elastomer krydslinket (POA)                            |
| Farve                          | Sort (BK)                                              |
|                                |                                                        |
| Antal pr.                      | meter                                                  |
| Dialektisk styrke [Testmetode] | 20 kV/mm [IEC 684 P2]                                  |
| Diameter efter krymp (D)       | 12,7 mm                                                |
| Diameter før krymp (D)         | 25,4 mm                                                |
| Driftstemperatur               | -75 °C til +150 °C                                     |
| Forlængelse ved varmekrymp     | 350 %                                                  |
| Forlængelse ved varmeældning   | 350 %                                                  |
| Krympeforhold                  | 2:1                                                    |
| Længdeændring efter krymp      | -10 % maks.                                            |
| Min. krympetemperatur          | +135 °C                                                |
| Opførsel ved lav temperatur    | Ikke revnende                                          |
| Pakkeindhold                   | 50 m                                                   |
| Specifikation                  | DEF STAN 59-97/3, LEA, NF F 00-608, VG 95343-5:2016-10 |
| Trækstyrke ved varmekrymp      | 14 MPa                                                 |
| Trækstyrke ved varmeældning    | 14 MPa                                                 |
| Varmekrymp test                | 4h/208°C                                               |
| Vægtykkelse (WT)               | 1,80 mm                                                |

RoHS

DEF STAN LEA NF F VG