

Ficha técnica

Código do artigo:  
342-29160

PST-H-102.0/51.0



|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Grupo de produto                          | Tubo termorretrátil 2:1 - Elastômero                         |
| Família de Produto                        | PST-H                                                        |
| Material                                  | Elastômero reticulado (POA)                                  |
| Cor                                       | Preto (BK)                                                   |
|                                           |                                                              |
| Alongamento com Envelhecimento térmico    | 350 %                                                        |
| Alongamento sob Choque Térmico            | 350 %                                                        |
| Comportamento a baixa temperatura         | Sem fissuras                                                 |
| Especificações                            | DEF STAN 59-97/3, NF F 00-608, LEA, VDE   VG 95343-5:2016-10 |
| Força de Tração no Envelhecimento térmico | 14 MPa                                                       |
| Parede (WT)                               | 3,50 mm                                                      |
| Resistência à tração sob Choque Térmico   | 14 MPa                                                       |
| Rigidez Dielétrica [Método de teste]      | 20 kV/mm [IEC 684 P2]                                        |
| Taxa de Encolhimento                      | 2:1                                                          |
| Temperatura de Trabalho                   | -75 °C a +150 °C                                             |
| Temperatura Mín. de Retração - °C         | +135 °C                                                      |
| Teste de Choque Térmico                   | 4h/208°C                                                     |
| Variação Longitudinal após encolhimento   | -10% máx.                                                    |
| Ø d máx. Contraído                        | 51,0 mm                                                      |
| Ø Mín. Fornecido                          | 102,0 mm                                                     |

