

## Materiale datablad

Varenummer  
342-30050

TE28 12.7/6.4



|                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                  | Krympeslange 2:1 elastomer                   |
| Produktsérie                                                   | TE28 tyndvægget                              |
| Materiale                                                      | Elastomer krydslinket (POA)                  |
| Farve                                                          | Sort (BK)                                    |
|                                                                |                                              |
| Antal pr.                                                      | rulle                                        |
| Dialektisk styrke [Testmetode]                                 | 20 kV/mm [VG 95343-5]                        |
| Diameter efter krymp (D)                                       | 6,4 mm                                       |
| Diameter før krymp (D)                                         | 12,7 mm                                      |
| Driftstemperatur                                               | -75 °C til +150 °C                           |
| Flammehæmmende egenskab                                        | Iht. VG 95343-5                              |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]                              | 420% [VG 95343-5]                            |
| Forlængelse ved varmeknok                                      | 300 %                                        |
| Forlængelse ved varmeældning                                   | 290 %                                        |
| Krympeforhold                                                  | 2:1                                          |
| Længdeændring efter krymp                                      | -10 % maks.                                  |
| Min. krympetemperatur                                          | +165 °C                                      |
| Opførsel ved lav temperatur<br>[Testmetode ved lav temperatur] | Ikke revnende [VG 95343-5]                   |
| Pakkeindhold                                                   | 60 m                                         |
| Reaktion ved varmeknok                                         | Ikke revnende, Ikke dryppende, Ikke flydende |
| Specifikation                                                  | VG 95343-5:2016-10                           |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]                                    | 19 MPa [VG 95343-5]                          |
| Trækstyrke ved varmeknok                                       | 10 MPa                                       |
| Trækstyrke ved varmeældning                                    | 11 MPa                                       |
| Vandoptagelse                                                  | 1,0 %                                        |
| Varmeknok test                                                 | 4h/215°C                                     |
| Varmeældnings test [Testmetode]                                | 168h/160°C [VG 95343-5]                      |
| Vægtykkelse (WT)                                               | 0,65 mm                                      |

RoHS

