

Technische datasheet

Artikel Nummer
342-30050

TE28 12.7/6.4



Productgroep	Krimpkous 2:1 - elastomeer
Productfamilie	TE28 - licht gewicht
Materiaal	Elastomeer vernet (POA)
Kleur	zwart (BK)
Breekspanning [Testmethode]	420% [VG 95343-5]
Certificering	VG 95343-5:2016-10
Diëlektrische sterkte [Testmethode]	20 kV/mm [VG 95343-5]
Gebruikstemperatuur - °C	-75 °C tot +150 °C
Hitteschoktest	4h/215°C
Hitteschok treksterkte (MPa)	10 MPa
Hitteschokverlenging (%)	300 %
Hitteveroudering rek (%)	290 %
Hitteverouderingstest [Testmethode]	168h/160°C [VG 95343-5]
Hoeveelheid per	rol
Inhoud	60 m
Krimpverhouding	2:1
Lage temperatuur testmethode	VG 95343-5
Lengtekrimp	-10 % max.
Maat bij uitlevering Ø D	12,7 mm
Minimale krimptemperatuur - °C	+165 °C
Na vrije krimp Ø d	6,4 mm
Treksterkte [Testmethode]	19 MPa [VG 95343-5]
Treksterkte bij hitteveroudering	11 MPa
Wanddikte (WT)	0,65 mm
Waterabsorptie	1,0 %

