

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
342-30640

PST-HT-6.4/3.2



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 2:1 - Elastomer
Rodzina produktów	PST-HT - cienkościenne
Materiał	Elastomer usieciowany (POA)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	DEF STAN 59-97/3, NF F 00-608, VG 95343-5:2016-10
Grubość ścianki (WT)	0,60 mm
Ilość w	M
Ilość w opak.	300 m
Min. temp. obkurczania w °C	+135°C
Skurcz wzdluzny	-10 % max.
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	6,4 mm
Śr. po max. skurczu (d)	3,2 mm
Temperatura robocza w °C	-75°C do +150°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	350 %
Wydłużenie przy zerwaniu	450%
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	20 kV/mm [IEC 684 P2]
Wytrzymałość na rozciąganie	17 MPA
Wytrzymałość na rozciąganie przy szoku termicznym (MPa)	14

RoHS ✓

