Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
342-31270 PST-HT-12.7/6.4

Produktgruppe	Warmschrumpfschlauch 2:1 aus Elastomer
Produktfamilie	PST-HT - leichtgewichtig
Material	Elastomer, strahlenvernetzt (POA)
Farbe	Schwarz (BK)

Betriebstemperatur	-75 °C bis +150 °C
Bruchdehnung	450%
Bruchdehnung bei Wärmealterung	350 %
Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]	20 kV/mm [IEC 684 P2]
Inhalt	100 m
Inhalt per	m
Längsschrumpf	-10 % max.
Min. Schrumpftemperatur	+135 °C
Schrumpfrate	2:1
Wanddicke (WT)	0,60 mm
Zugfestigkeit	17 MPa
Zugfestigkeit bei Wärmeschock	14
Zulassungen/Normen	DEF STAN 59-97/3, NF F 00-608, VG 95343-5:2016-10
Ø Liefermaß min. (D)	12,7 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	6,4 mm

RoHS

DEF STAN NF F VG

created on 11. April 2025, 3:03 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.