

Materiale datablad

Varenummer
343-19060

PTA300 19/6

Produktgruppe	Varmekrymp tyndvægget med lim
Produktserie	Isolvin PTA300
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	meter
Dialektisk styrke [Testmetode]	15 kV/mm [IEC 684 P2]
Diameter efter krymp (D)	6,0 mm
Diameter før krymp (D)	19,0 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C (udvendig)
Flammehæmmende egenskab	Iht. ASTM D 2671 (kun udvendigt lag)
Krympeforhold	3:1
Længdeændring efter krymp	-10 % maks.
Min. krympetemperatur	+120 °C
Pakkeindhold	50 m
Vægtykkelse (WT)	2,25 mm

RoHS 