HellermannTyton

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
343-19060 PTA300 19/6

Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)

Grubość ścianki (WT)	2,25 mm
Klasa palności	ASTM D2671 (tylko warstwa zewnętrzna)
Min. temp. obkurczania w °C	+120°C
Skurcz wzdłużny	-10 % max.
Stopień skurczu	3:1
Śr. dostarczana (D)	19,0 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +110°C (ścianka zewnętrzna)
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	15 kV/mm [IEC 684 P2]
Śr. po max. skurczu (d)	6,0 mm

RoHS

Zastrzega się prawo do zmian technicznych oraz ewentualnych błędów. Na Kliencie spoczywa odpowiedzialność sprawdzenia przydatności danego produktu w konkretnej aplikacji poprzez badania.

created on 14. August 2024, 6:59 am