

Fiche technique

Numéro d'article :
435-00752

Religel Plus 1.000

Famille de produits	RELICON Religel Plus
Nom du produit	Religel Plus
Matière	Silicone (SI)
Couleur	Vert (GN), Transparent (CL)
Conductivité thermique (max.)	0,15 W/mK
Conductivité thermique (min.)	0,15 W/mK
Conformité ROHS	Oui
Contenu	1000 ml
Densité	0.97 g/cm ³ , 20 °C (DIN EN ISO 2811-2)
Durée de stockage	illimitée
Homologation(s)	IEC 60529, Edition 2.2, 2013-08
Qté par	flacon
Ratio de mélange	1:1
Sans halogène	Oui
Temp. de stockage	De +4 °C à +40 °C
Températures d'utilisation °C	De -60 °C à +200 °C
Temps de gelification	12 min. 23°C
Viscosité	1000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

HF ✓

RoHS ✓

