

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
435-00752

Religel Plus 1.000

Grupa produktów	RELICON Religel Plus
Rodzina produktów	Religel Plus
Materiał	Silikon (SI)
Kolor	Zielony (GN), Przezroczysty (CL)
Certyfikaty/Dopuszczenia	IEC 60529, Edition 2.2, 2013-08
Czas składowania	Bez ograniczeń
Czas żelowania	12 min. 23°C
Gęstość	0.97 g/cm ³ , 20°C (DIN EN ISO 2811-2)
Ilość w	butelce
Ilość w opak.	1000 ml
Lepkość	1000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
Materiał bezhalogenowy	Tak
Przewodnictwo cieplne (maks.)	0,15 W/mK
Przewodnictwo cieplne (min.)	0,15 W/mK
Stosunek mieszania (waga)	1:1
Temperatura robocza w °C	-60°C do +200°C
Temperatura składowania	+4°C do +40°C
Zgodność z ROHS	Tak

HF ✓

RoHS ✓

