Ficha técnica

Código do artigo:
435-00756 Religel Plus 500

Grupo de produto	RELICON Religel Plus
Família de Produto	Religel Plus
Material	Silicone (SI)
Cor	Verde (GN), Transparente (CL)

Condutividade térmica (máx.)	0,15 W/mK
Condutividade térmica (mín.)	0,15 W/mK
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	500 ml
Densidade	0,97 g/cm³, 20 °C (DIN EN ISO 2811-2)
Especificações	IEC 60529, Edition 2.2, 2013-08
Livre de Halogêneos	Sim
Quantidade por	garrafa
Razão de Mistura (peso)	1:1
Temp. de Armazenagem	+4 °C a +40 °C
Temperatura de Trabalho	-60 °C a +200 °C
Tempo de Gel	12 min. 23°C
Vida Útil	Sem limite
Viscosidade	1000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

HF RoHS

Intertek

created on 21. March 2025, 6:58 pm

Reservado o direito a alterações técnicas e erros. Cabe ao cliente verificar a adequação para uma aplicação específica através de testes.