

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
435-00757

Religel Clear 500

Grupa produktów	RELICON Religel Clear
Rodzina produktów	Religel Clear
Materiał	Silikon (SI)
Kolor	Przezroczysty (CL)
Czas składowania	Bez ograniczeń
Czas żelowania	20 min. 23°C
Gęstość	0.97 g/cm ³ , 20°C (DIN EN ISO 2811-2)
Ilość w	butelce
Ilość w opak.	500 ml
Lepkość	1000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
Materiał bezhalogenowy	Tak
Przewodnictwo cieplne (maks.)	0,15 W/mK
Przewodnictwo cieplne (min.)	0,15 W/mK
Stosunek mieszania (waga)	1:1
Temperatura robocza w °C	-60°C do +200°C
Temperatura składowania	+4°C do +40°C
Zgodność z ROHS	Tak

HF ✓

RoHS ✓