

## Fiche technique

Numéro d'article :  
435-00825

**Gel-KH67-SF-N**

<b>Famille de produits</b>	Gel à couler bi-composant
<b>Nom du produit</b>	RELICON KH 67
<b>Matière</b>	Polybutadiène (PBD)
<b>Couleur</b>	Jaune (YE)
<b>Conductivité thermique (max.)</b>	0,25 W/mK
<b>Conductivité thermique (min.)</b>	0,20 W/mK
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	180 ml
<b>Densité</b>	0.95 g/cm <sup>3</sup> , 20 °C (DIN EN ISO 2811-2)
<b>Durée de stockage</b>	36 mois
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Ratio de mélange</b>	100:67
<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Temp. de stockage</b>	De +4 °C à +40 °C
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +90 °C
<b>Viscosité</b>	3000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 2000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

**HF** ✓ **RoHS** ✓