

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**435-00827**

**Gel-KH67-SF-N**

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>             | Gel de dois componentes                                         |
| <b>Família de Produto</b>           | RELICON KH 67                                                   |
| <b>Material</b>                     | Polibutadieno (PBD)                                             |
| <b>Cor</b>                          | Amarelo (YE)                                                    |
|                                     |                                                                 |
| <b>Condutividade térmica (máx.)</b> | 0,25 W/mK                                                       |
| <b>Condutividade térmica (mín.)</b> | 0,20 W/mK                                                       |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b> | Sim                                                             |
| <b>Conteúdo embalagem</b>           | 600 ml                                                          |
| <b>Densidade</b>                    | 0,95 g/cm <sup>3</sup> , 20 °C (DIN EN ISO 2811-2)              |
| <b>Livre de Halogêneos</b>          | Sim                                                             |
| <b>Quantidade por</b>               | saco                                                            |
| <b>Razão de Mistura (peso)</b>      | 100:67                                                          |
| <b>Temp. de Armazenagem</b>         | +4 °C a +40 °C                                                  |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>      | -40 °C a +90 °C                                                 |
| <b>Vida Útil</b>                    | 36 meses                                                        |
| <b>Viscosidade</b>                  | 3000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 2000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555) |

**HF** ✓

**RoHS** ✓