

Fiche technique

Numéro d'article :
435-01239

Resin-771-SF_N

Famille de produits	Résine coulée polyuréthane bi-composant
Nom du produit	RELICON PUR 771
Matière	Résine de polyuréthane (PUR)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	165 ml
Durée de stockage	36 mois
Dureté Shore D	56±5
Plage d'application	Courant basse tension
Qté par	sachet
Ratio de mélange	100:22
Réaction exothermique max.	+71 °C
Résistance à l'impact (Joule)	16 kJ/m ²
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Sans halogène	Oui
Temp. de stockage	De +4 °C à +40 °C
Températures d'utilisation °C	De -25 °C à +130 °C
Temps de brassage	50 min. 5°C, 15 min. 23°C, 5 min. 23°C
Temps de gelification	70 min. 5°C, 20 min. 23°C, 8 min. 40°C
Viscosité	4000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 2000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

HF ✓

RoHS ✓