

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
435-01243

Resin-771-SF_N

Grupa produktów	Dwuskładnikowa, lana żywica poliuretanowa
Rodzina produktów	RELICON PUR 771
Materiał	Żywica poliuretanowa (PUR)
Kolor	Czarny (BK)
Czas składowania	36 miesięcy
Czas żelowania	70 min. 5°C, 20 min. 23°C, 8 min. 40°C
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	490 ml
Lepkość	4000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 2000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
Materiał bezhalogenowy	Tak
Max. egzotermiczność	+71°C
Obszar stosowania	Niskie napięcie
Stosunek mieszania (waga)	100:22
Temperatura robocza w °C	-25°C do +130°C
Temperatura składowania	+4°C do +40°C
Twardość typu D	56±5
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm
Wytrzymałość na uderzenie	16 kJ/m²
Zgodność z ROHS	Tak
Żywotność	50 min. 5°C, 15 min. 23°C, 5 min. 23°C

