

Technische datasheet

Artikel Nummer
435-01245

Resin-771-SF_N

Productgroep	2-componenten polyurethaan giethars
Productfamilie	RELICON PUR 771
Materiaal	Polyurethaan hars (PUR)
Kleur	zwart (BK)
Application range	laagspanning
Diëlektrische sterkte	20 kV/mm
Exothermie (max.)	+71 °C
Gebruikstemperatuur - °C	-25 °C tot +130 °C
Geleertijd	70 min. 5°C, 20 min. 23°C, 8 min. 40°C
Halogeenvrij	ja
Hardheid, Shore-D	56±5
Hoeveelheid per	zak
Houdbaarheid	36 maanden
Inhoud	955 ml
Mengverhouding (gewicht)	100:22
Opslagtemperatuur	+4 °C tot +40 °C
RoHS conform	ja
Slagvastheid (Joule)	16 kJ/m ²
Verwerkingstijd	50 min. 5°C, 15 min. 23°C, 5 min. 23°C
Viscositeit	4000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 2000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

HF ✓

RoHS ✓