

Ficha técnica

Código do artigo:
435-01245

Resin-771-SF_N

Grupo de produto	Resina fundida de poliuretano de dois componentes
Família de Produto	RELICON PUR 771
Material	Resina de poliuretano (PUR)
Cor	Preto (BK)
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	955 ml
Dureza D	56±5
Força de Impacto	16 kJ/m ²
Gama de Aplicação	Baixa tensão
Livre de Halogêneos	Sim
Máxima Exotermicidade	+71 °C
Quantidade por	saco
Razão de Mistura (peso)	100:22
Rigidez Dielétrica	20 kV/mm
Temp. de Armazenagem	+4 °C a +40 °C
Temperatura de Trabalho	-25 °C a +130 °C
Tempo de Gel	70 min. 5°C, 20 min. 23°C, 8 min. 40°C
Tempo de vida da Mistura	50 min. 5°C, 15 min. 23°C, 5 min. 23°C
Vida Útil	36 meses
Viscosidade	4000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 2000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

