

Materiale datablad

Varenummer
435-01246

Resin-771-SF_N

Produktgruppe	To-komponent polyurethan støbemasse
Produktsérie	RELICON PUR 771
Materiale	Polyurethan støbemasse (PUR)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	pose
Anvendelsesområde	Lavspænding
Dialektisk styrke	20 kV/mm
Driftstemperatur	-25 °C til +130 °C
Eksotermicitet	+71 °C
Gel tid	70 min. 5°C, 20 min. 23°C, 8 min. 40°C
Halogenfri	Ja
Holdbarhed	36 måneder
Hårdhed Shore (D)	56±5
Lagertemperatur	+4 °C til +40 °C
Levetid efter blandet	50 min. 5°C, 15 min. 23°C, 5 min. 23°C
Miksning ratio (vægt)	100:22
Pakkeindhold	1140 ml
ROHS overensstemmelse	Ja
Slagstyrke	16 kJ/m ²
Viskositet	4000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 2000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

