

Fiche technique

Numéro d'article :
435-12112

Resin-33-SF-N

Famille de produits	Résine coulée polyuréthane bi-composant
Nom du produit	RELICON PUR 33
Matière	Résine de polyuréthane (PUR)
Couleur	Vert (GN)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	95 ml
Durée de stockage	48 mois
Dureté Shore D	65±5
Homologation(s)	Cenelec HD 631.1 S2
Plage d'application	Courant basse tension
Qté par	sachet
Ratio de mélange	100:26
Réaction exothermique max.	+71 °C
Résistance à l'impact (Joule)	26 kJ/m ²
Rigidité diélectrique	38 kV/mm
Sans halogène	Oui
Temp. de stockage	De +4 °C à +40 °C
Températures d'utilisation °C	De -25 °C à +120 °C
Temps de brassage	43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C
Temps de gelification	48 min. 5°C, 20 min. 23°C, 9 min. 40°C
Viscosité	4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

HF ✓

RoHS ✓