

Technische datasheet

Artikel Nummer
435-12112

Resin-33-SF-N

Productgroep	2-componenten polyurethaan giethars
Productfamilie	RELICON PUR 33
Materiaal	Polyurethaan hars (PUR)
Kleur	groen (GN)
Application range	laagspanning
Certificering	Cenelec HD 631.1 S2
Diëlektrische sterkte	38 kV/mm
Exothermie (max.)	+71 °C
Gebruikstemperatuur - °C	-25 °C tot +120 °C
Geleertijd	48 min. 5°C, 20 min. 23°C, 9 min. 40°C
Halogeenvrij	ja
Hardheid, Shore-D	65±5
Hoeveelheid per	zak
Houdbaarheid	48 maanden
Inhoud	95 ml
Mengverhouding (gewicht)	100:26
Opslagtemperatuur	+4 °C tot +40 °C
RoHS conform	ja
Slagvastheid (Joule)	26 kJ/m ²
Verwerkingstijd	43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C
Viscositeit	4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

