

Ficha técnica

Código do artigo:
435-12114

Resin-33-SF-N

Grupo de produto	Resina fundida em poliuretano bicomponente
Família de Produto	RELICON PUR 33
Material	Resina de poliuretano (PUR)
Cor	Verde (GN)
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	240 ml
Dureza D	65±5
Especificações	Cenelec HD 631.1 S2
Força de Impacto	26 kJ/m ²
Gama de Aplicação	Baixa tensão
Livre de Halogêneos	Sim
Máxima Exotermicidade	+71 °C
Quantidade por	saco
Razão de Mistura (peso)	100:26
Rigidez Dielétrica	38 kV/mm
Temp. de Armazenagem	+4 °C a +40 °C
Temperatura de Trabalho	-25 °C a +120 °C
Tempo de Gel	48 min. 5°C, 20 min. 23°C, 9 min. 40°C
Tempo de vida da Mistura	43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C
Vida Útil	48 meses
Viscosidade	4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

HF ✓

RoHS ✓