

## Materiale datablad

Varenummer  
435-12115

Resin-33-SF-N

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe         | To-komponent polyurethan støbemasse                             |
| Produktserie          | RELICON PUR 33                                                  |
| Materiale             | Polyurethan støbemasse (PUR)                                    |
| Farve                 | Grøn (GN)                                                       |
|                       |                                                                 |
| Antal pr.             | pose                                                            |
| Anvendelsesområde     | Lavspænding                                                     |
| Dialektisk styrke     | 38 kV/mm                                                        |
| Driftstemperatur      | -25 °C til +120 °C                                              |
| Eksotermicitet        | +71 °C                                                          |
| Gel tid               | 48 min. 5°C, 20 min. 23°C, 9 min. 40°C                          |
| Halogenfri            | Ja                                                              |
| Holdbarhed            | 48 måneder                                                      |
| Hårdhed Shore (D)     | 65±5                                                            |
| Lagertemperatur       | +4 °C til +40 °C                                                |
| Levetid efter blandet | 43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C                          |
| Miksning ratio (vægt) | 100:26                                                          |
| Pakkeindhold          | 400 ml                                                          |
| ROHS overensstemmelse | Ja                                                              |
| Slagstyrke            | 26 kJ/m <sup>2</sup>                                            |
| Specifikation         | Cenelec HD 631.1 S2                                             |
| Viskositet            | 4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555) |

