

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
435-12115

**Resin-33-SF-N**

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>            | Dwuskładnikowa, lana żywica poliuretanowa                       |
| <b>Rodzina produktów</b>          | RELICON PUR 33                                                  |
| <b>Materiał</b>                   | Żywica poliuretanowa (PUR)                                      |
| <b>Kolor</b>                      | Zielony (GN)                                                    |
|                                   |                                                                 |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>   | Cenelec HD 631.1 S2                                             |
| <b>Czas składowania</b>           | 48 miesięcy                                                     |
| <b>Czas żelowania</b>             | 48 min. 5°C, 20 min. 23°C, 9 min. 40°C                          |
| <b>Ilość w</b>                    | torebce                                                         |
| <b>Ilość w opak.</b>              | 400 ml                                                          |
| <b>Lepkość</b>                    | 4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555) |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>     | Tak                                                             |
| <b>Max. egzotermiczność</b>       | +71°C                                                           |
| <b>Obszar stosowania</b>          | Niskie napięcie                                                 |
| <b>Stosunek mieszania (waga)</b>  | 100:26                                                          |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>   | -25°C do +120°C                                                 |
| <b>Temperatura składowania</b>    | +4°C do +40°C                                                   |
| <b>Twardość typu D</b>            | 65±5                                                            |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna</b> | 38 kV/mm                                                        |
| <b>Wytrzymałość na uderzenie</b>  | 26 kJ/m <sup>2</sup>                                            |
| <b>Zgodność z ROHS</b>            | Tak                                                             |
| <b>Żywotność</b>                  | 43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C                          |

HF ✓

RoHS ✓