

Tekninen datalehti

Nimikenumero
435-12117

Resin-33-SF-N

Tuoteryhmä	2-Komponentti polyuretaanivaluharts
Tuoteperhe	RELICON PUR 33
Väri	Vihreä (GN)
Eksotermisyys maks.	+71 °C
Geeliytymisaika	48 min. 5°C, 20 min. 23°C, 9 min. 40°C
Halogeenivapaa	Kyllä
Iskunkestävyys	26 kJ/m ²
Kovuus, Shore-D	65±5
Käyttöalue	Pienjännite
Käyttölämpötila-alue - °C	-25 °C - +120 °C
Läpilyöntilujuus	38 kV/mm
Pakkaus	490 ml
Pakkaustyyppi	Pussi
ROHS Yhdenmukaisuus	Kyllä
Sekoitusuhde (paino)	100:26
Spesifikaatiot	Cenelec HD 631.1 S2
Työskentelyaika	43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C
Varastointiaika	48 kuukautta
Varastointi lämpötila	+4 °C - +40 °C
Viskositeetti	4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

