

Materiale datablad

Varenummer
435-12119

Resin-33-SF-N

Produktgruppe	To-komponent polyurethan støbemasse
Produktserie	RELICON PUR 33
Materiale	Polyurethan støbemasse (PUR)
Farve	Grøn (GN)
Antal pr.	pose
Anvendelsesområde	Lavspænding
Dialektisk styrke	38 kV/mm
Driftstemperatur	-25 °C til +120 °C
Eksotermicitet	+71 °C
Gel tid	48 min. 5°C, 20 min. 23°C, 9 min. 40°C
Halogenfri	Ja
Holdbarhed	48 måneder
Hårdhed Shore (D)	65±5
Lagertemperatur	+4 °C til +40 °C
Levetid efter blandet	43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C
Miksning ratio (vægt)	100:26
Pakkeindhold	955 ml
ROHS overensstemmelse	Ja
Slagstyrke	26 kJ/m ²
Specifikation	Cenelec HD 631.1 S2
Viskositet	4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

HF ✓

RoHS ✓