

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
435-12119

Resin-33-SF-N

Grupa produktów	Dwuskładnikowa, lana żywica poliuretanowa
Rodzina produktów	RELICON PUR 33
Materiał	Żywica poliuretanowa (PUR)
Kolor	Zielony (GN)
Certyfikaty/Dopuszczenia	Cenelec HD 631.1 S2
Czas składowania	48 miesięcy
Czas żelowania	48 min. 5°C, 20 min. 23°C, 9 min. 40°C
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	955 ml
Lepkość	4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
Materiał bezhalogenowy	Tak
Max. egzotermiczność	+71°C
Obszar stosowania	Niskie napięcie
Stosunek mieszania (waga)	100:26
Temperatura robocza w °C	-25°C do +120°C
Temperatura składowania	+4°C do +40°C
Twardość typu D	65±5
Wytrzymałość dielektryczna	38 kV/mm
Wytrzymałość na uderzenie	26 kJ/m ²
Zgodność z ROHS	Tak
Żywotność	43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C

