

## Fiche technique

Numéro d'article :  
435-12120

**Resin-33-SF-N**

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Famille de produits           | Résine coulée polyuréthane bi-composant                         |
| Nom du produit                | RELICON PUR 33                                                  |
| Matière                       | Résine de polyuréthane (PUR)                                    |
| Couleur                       | Vert (GN)                                                       |
| Conformité ROHS               | Oui                                                             |
| Contenu                       | 1140 ml                                                         |
| Durée de stockage             | 48 mois                                                         |
| Dureté Shore D                | 65±5                                                            |
| Homologation(s)               | Cenelec HD 631.1 S2                                             |
| Plage d'application           | Courant basse tension                                           |
| Qté par                       | sachet                                                          |
| Ratio de mélange              | 100:26                                                          |
| Réaction exothermique max.    | +71 °C                                                          |
| Résistance à l'impact (Joule) | 26 kJ/m <sup>2</sup>                                            |
| Rigidité diélectrique         | 38 kV/mm                                                        |
| Sans halogène                 | Oui                                                             |
| Temp. de stockage             | De +4 °C à +40 °C                                               |
| Températures d'utilisation °C | De -25 °C à +120 °C                                             |
| Temps de brassage             | 43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C                          |
| Temps de gelification         | 48 min. 5°C, 20 min. 23°C, 9 min. 40°C                          |
| Viscosité                     | 4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555) |

HF ✓

RoHS ✓