

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**435-12120**

**Resin-33-SF-N**

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>             | Resina fundida em poliuretano bicomponente                      |
| <b>Família de Produto</b>           | RELICON PUR 33                                                  |
| <b>Material</b>                     | Resina de poliuretano (PUR)                                     |
| <b>Cor</b>                          | Verde (GN)                                                      |
|                                     |                                                                 |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b> | Sim                                                             |
| <b>Conteúdo embalagem</b>           | 1140 ml                                                         |
| <b>Dureza D</b>                     | 65±5                                                            |
| <b>Especificações</b>               | Cenelec HD 631.1 S2                                             |
| <b>Força de Impacto</b>             | 26 kJ/m <sup>2</sup>                                            |
| <b>Gama de Aplicação</b>            | Baixa tensão                                                    |
| <b>Livre de Halogêneos</b>          | Sim                                                             |
| <b>Máxima Exotermicidade</b>        | +71 °C                                                          |
| <b>Quantidade por</b>               | saco                                                            |
| <b>Razão de Mistura (peso)</b>      | 100:26                                                          |
| <b>Rigidez Dielétrica</b>           | 38 kV/mm                                                        |
| <b>Temp. de Armazenagem</b>         | +4 °C a +40 °C                                                  |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>      | -25 °C a +120 °C                                                |
| <b>Tempo de Gel</b>                 | 48 min. 5°C, 20 min. 23°C, 9 min. 40°C                          |
| <b>Tempo de vida da Mistura</b>     | 43 min. 5°C, 15 min. 23°C, 8 min. 40°C                          |
| <b>Vida Útil</b>                    | 48 meses                                                        |
| <b>Viscosidade</b>                  | 4500 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 3000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555) |

**HF** ✓

**RoHS** ✓