


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
533-65021

TLFD32DS-2X25YE



Grupa produktów	Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer
Rodzina produktów	TLFD DS - 2:1 do przemysłu kolejowego, Limited Fire Hazard, odporne na działanie płynów
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Żółty (YE)
Certyfikaty/Dopuszczenia	DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2
Czas składowania	24 miesiące
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030DS, TT4030
Grubość ścianki (WT)	0,51 mm
Ilość w	kartonie
Ilość w opak.	10000 szt.
Metoda druku	druk termotransferowy
Min. temp. obkurczania w °C	+120°C
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	3,41 mm
Śr. po max. skurczu (d)	1,6 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +125°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej., Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu., Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Wytrzymałość dielektryczna	19,7 kV/mm
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

EN 50343