


Technische datasheet

Artikel Nummer
550-14011

R0201



Productgroep	Zelflaminerende labels voor handmatige markering
Productfamilie	RiteOn, materiaal 1401 dispenser
Materiaal	Type 1401, zelflaminerend Vinyl (1401)
Kleur	wit (WH), transparant (CL)
Afschuifsterkte [Testmethode]	120 h [FINAT FTM 7]
Breedte (W)	12,70 mm
Breedte drager (WL)	12,70 mm
Bundel diameter Ø max.	8,10 mm
Bundel diameter Ø min.	4,00 mm
Chemische materiaaleigenschappen	Bestand tegen water, oliën en veel oplosmiddelen
Foliedikte [Testmethode]	80 µm [ASTM D3652-83]
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +80 °C
Hechtsterkte	Stainless steel: 605-814 N/m (PSTC 1), Acrylates: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 130-480 N/m (PSTC 1)
Hoeveelheid per	rol
Hoogte (H)	12,70 mm
Hoogte (H2)	38,10 mm
Inhoud	200 st.
Initiële kleefkracht [Testmethode]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Labels per rij	1 st.
Lijm	Acryl
Lijmlaag dikte (TA)	27,5 µm
Materiaal duurzaamheid	2 jaar bij externe veroudering (Midden-Europees klimaat)
Printmethode	Handmatig
Schilsterkte [Testmethode]	550 N/m [PSTC 7]
Verwerking	De functionaliteit en duurzaamheid van de labels kan negatief worden beïnvloed als ze verkeerd worden verwerkt of aangebracht. Alle te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het kleefoppervlak van het label niet aan, omdat dit de applicatieprestaties kan aantasten.
Verwerkingstemperatuur	vanaf +10 °C



