


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
550-40103

RO203REF



Grupa produktów	Etykiety samolaminujące, opis ręczny
Rodzina produktów	RiteOn, Refill Pack, Materiał 1401 do dyspensera
Materiał	Typ 1401, Winył (1401)
Kolor	Niebieski (BU), Przezroczysty (CL)
Grubość folii [metoda badania]	80 µm [ASTM D3652-83]
Grubość kleju	27,5 µm
Ilość etykiet w rzędzie	1 szt.
Ilość w	szpuli
Ilość w opak.	100 szt.
Klej	Akrylan
Metoda druku	opis ręczny
Metoda montażu	Niewłaściwa obróbka lub aplikacja może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność i trwałość etykiet. Wszystkie powierzchnie klejone muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejonej etykiety, ponieważ może to pogorszyć trwałość aplikacji.
Odporność materiału	2 lata przy pracy na zewnątrz (klimat środkowoeuropejski)
Przyczepność początkowa [metoda badania]	110 g/cm ² [ASTM D2979-71]
Szerokość (W)	19,05 mm
Szerokość taśmy (WL)	19,05 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +80°C
Temperatura utwardzania	od +10°C
Warunki przechowywania	50 % wilgotności względnej. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu. Należy unikać przechowywania w warunkach takich jak wysoka wilgotność, ciepło i zimno.
Wiązka Ø max.	18,20 mm
Właściwości chemiczne materiału	Odporność na działanie wody, olejów i wielu rozpuszczalników.
Wysokość (H)	25,40 mm
Wysokość (H2)	76,20 mm
Wytrzymałość kleju	Stal nierdzewna: 605-814 N/m (PSTC 1), Akrylany: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polipropylen: 130-480 N/m (PSTC 1)

Wytrzymałość na odrywanie [metoda badania]	550 N/m [PSTC 7]
---	------------------

Wytrzymałość na ścinanie [metoda badania]	120 h [FINAT FTM 7]
--	---------------------

Wiązka Ø min.	9,10 mm
----------------------	---------

