

## Materiale datablad

Varenummer  
550-51401

RO202REF



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                     | Selvaminerende labels, manuel opmærkning                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktserie</b>                      | RiteOn, Refill pakke, Materiale 1401 for dispenser                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Materiale</b>                         | Type 1401, Vinyl (1401)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Farve</b>                             | Grøn (GN), Transparent (CL)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Antal pr.</b>                         | rulle                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Anvendelsesmetode</b>                 | Etiketternes funktionalitet og holdbarhed kan påvirkes negativt, hvis de behandles eller anvendes forkert. Alle overflader, der skal limes, skal være rene, tørre og fri for støv og fedt. Undgå at berøre etikettens klæbeoverflade, da dette kan forringe applikationens ydeevne. |
| <b>Begyndende klæbeevne [Testmetode]</b> | 110 g/cm <sup>2</sup> [ASTM D2979-71]                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bredde (W)</b>                        | 19,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bredde på liner (WL)</b>              | 19,05 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bundtdiameter max.</b>                | 12,10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bundtdiameter min.</b>                | 6,10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Driftstemperatur</b>                  | -40 °C til +80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Folietykkelse (TF) [Testmetode]</b>   | 80 µm [ASTM D3652-83]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hærdningstemperatur</b>               | Fra +10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Højde (H)</b>                         | 12,70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Højde (H2)</b>                        | 50,80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Klæbestyrke</b>                       | Stainless steel: 605-814 N/m (PSTC 1), Acrylates: 825-1036 N/m (PSTC 1), Polypropylene: 130-480 N/m (PSTC 1)                                                                                                                                                                        |
| <b>Labels pr. række</b>                  | 1 Stk.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lim</b>                               | Akryl                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Limtykkelse TA</b>                    | 27,5 µm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materialets holdbarhed</b>            | Udendørs 2 år (central europæisk klima)                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Materialets kemiske egenskaber</b>    | Resistent overfor vand, alkohol, olier, smøremidler og benzin.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Opbevaringsbetingelser</b>            | 50% relativ luftfugtighed, Opbevaring i den originale emballage anbefales, Undgå venligst oplagring under påvirkninger såsom høj luftfugtighed, varme og kulde                                                                                                                      |
| <b>Pakkeindhold</b>                      | 150 Stk.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Printmetode</b>              | Manuel              |
| <b>Skalstyrke [Testmetode]</b>  | 550 N/m [PSTC 7]    |
| <b>Skærestyrke [Testmetode]</b> | 120 h [FINAT FTM 7] |

